

## DESCRIPTIF TYPE :

Il sera mis en œuvre un revêtement vinyle décoratif hétérogène incorporant un film haute définition en lames ou en dalles de différentes dimensions de type **EXPONA DOMESTIC** de la société **objectflor** constitué De plastifiant bio sans phtalates et d'une couche d'usure de PVC transparent de groupe T de 0,4 mm d'épaisseur protégeant un film haute définition exclusif bénéficiant d'un renforcement de surface PUR assurant une grande facilité d'entretien et garanti pendant toute la durée de vie du revêtement. . Aucun nouveau traitement ne sera nécessaire\*.

Ce revêtement est classé sous la QB UPEC U3P2E2C2, BfIS1 de résistance au feu et R10 à la glissance sous la DIN 51130.

Description du produit selon la norme EN 649 & la EN ISO 10582.

FICHE TECHNIQUE	EXPONA DOMESTIC	LAMES/DALLES
EPAISSEUR		2,0 mm
POIDS		3,68 kg/ m <sup>2</sup>
COUCHE D'USURE		0,40 mm
DIMENSION DALLES		*
CLASSEMENT FEU	EN 13501-1	BfIS1
CLASSEMENT QB UPEC	N°728/348-005.1	U3P2E2C2
CLASSIFICATION EUROPEENNE	EN 10874	23-32-41
RESISTANCE A L'USURE	EN 649 – EN ISO 10582	Groupe T – Type 1
EMPREINTE RESIDUELLE	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
RESISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130	R10
EMISSION de COV	Produit certifié Eurofins	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore
RESISTANCE THERMIQUE	convient pour chauffage par le sol hydraulique -maximum 27°C	

## DOMAINES D'UTILISATIONS :

**Enseignement** : Bureaux (dont sièges à roulettes type W – EN 12529)

**Santé** : Bureaux (dont sièges à roulettes type W – EN 12529)

**Bureaux** : Bureaux (dont sièges à roulettes type W – EN 12529)

**Commerces** : Zone administrative (dont sièges à roulettes type W – EN 12529)

**Logements** : Toutes les pièces ainsi que les parties communes à l'exclusion de la zone d'accueil et des locaux techniques.

## MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre doit être effectuée conformément au DTU n° 53.2 P1-1 (NF P 62-203-1).

Le support doit être sain, propre, lisse et sec. L'enduit de lissage doit être P3.

Le revêtement doit être posé avec une colle acrylique spécifique aux LVT préconisée par le fabricant.

## ENTRETIEN :

L'entretien journalier se fera par un simple balayage humide à l'eau additionnée d'un détergent neutre. Le renforcement de surface PUR (polyuréthane photo réticulé) réduira nettement les frais d'entretien et permettra d'éviter l'application d'une émulsion auto-lustrante. Le protocole d'entretien sera fourni à la demande.

\* : Formats : 30,48x30,48; 60,96x60,96; 30,48x60,96 ; 10,16x91,44; 15,24x91,44; 15,24x121,92; 18,42x121,92; 20,32x121,92; 7,62x22,86 ; 10,16x60,96 CM

**Ne jamais utiliser d'embouts ou de roulettes en caoutchouc noir.** Les informations contenues dans ces documents sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

\* : Exception faites des salons de coiffure et des garages automobiles.