

















# EXPONA SIMPLAY Carpets – COMFORT

Selbstliegende Teppichfliesen



Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	EXPONA SIMPLAY – Selbstliegende Teppichfliesen
Herstellungsmethode	ISO 2424		1/10“ getuftet
Verwendungsbereich	EN 1307		33, extreme
Komfortklasse	EN 1307		LC5
Flächengewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	5000
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	 6,3
Lieferform Fliesen	EN 1307	mm	 20 @ 500 x 500 = 5 m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilität	EN 986	%	≤ 0,2
Polmaterial			<b>ECONYL</b> <sup>®</sup> 100 % Solution-Dyed PA / ECONYL <sup>®</sup> <small>REGENERATION FOR LIFE</small>
Polgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	1100
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	4,3
Noppenanzahl	ISO 1763	/m <sup>2</sup>	195 800
Träger			Non-woven
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	 ≥ 5
Farbechtheit gegen Reibung	EN ISO 105 X12		≥ 4
Farbechtheit gegen Wasser	EN ISO 105 E01		≥ 4
Brandverhalten	EN 13501-1		 Bfl - s1
Rutschhemmung	EN 13893		 DS
Trittschallverbesserungsmaß ΔL <sub>w</sub>	EN ISO 10140	dB	 ≥ 25
Schallabsorptionswert	ISO 11654, ISO 354		 α <sub>w</sub> : = 0,15 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> : 0,00 0,00 0,05 0,20 0,30 0,35
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> K/W	 ca. 0,07
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	ISO 6356	kV	 ≤ 2, antistatisch
Stuhlrolleneignung	EN 985		 ja, Typ H, EN 965
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
<b>CE</b>	EN 14041		   

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.