

















Caractéristiques	Norme	Unité	EXPONA SIMPLAY – Dalles moquette plombantes
Méthode de fabrication	ISO 2424		Moquette aiguilletée
Niveau de résistance à l'usure	EN 1307		 33, extreme
Niveau de confort	EN 1307		 LC1
Poids total	ISO 8543	g/m ²	4200
Épaisseur	ISO 1765	mm	 6,5
Conditionnement dalles	EN 1307	mm	 20 @ 500 x 500 = 5 m ²
Composition des fibres			70 % dorix [®] PA / 20 % PES / 10 % PP
Poids de velours	ISO 8543	g/m ²	500
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	 ≥ 5
Résistance au frottement	EN ISO 105 X12		≥ 4
Résistance à l'eau	EN ISO 105 E01		≥ 4
Classement feu	EN 13501-1		 Bfl - s1
Résistance au glissement	EN 13893		 DS
Amélioration aux bruits d'impact ΔL _w	EN ISO 10140	dB	 20
Valeur d'absorption acoustique	ISO 11654, ISO 354		 α _w : = 0,15 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 α _s : 0,00 0,03 0,06 0,13 0,30 0,31
Résistance à la conductibilité thermique	ISO 8302	m ² K/W	 ca. 0,07
Charge électrostatique à la marche	ISO 6356	kV	 ≤ 2, antistatique
Résistance aux sièges à roulettes	EN 985		 oui, type H, EN 965
Résistance de contact électrique	ISO 10965	Ohm	< 1,0 X 10 ⁸
Appropriation au chauffage par le sol	EN 1264-2		approprié, max. 27 °C
CE			   



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.