

















EXPONA SIMPLAY Carpets – POWER GT

Loose Lay tapijttegels

Eigenschappen	Norm	Eenheid	EXPONA SIMPLAY – Loose Lay tapijttegels
Fabricagemethode	ISO 2424		Naaldivlies
Gebruiksklasse	EN 1307		 33, extreme
Comfortwaarde	EN 1307		 LC1
Totaal gewicht	ISO 8543	g/m ²	4200
Totale dikte	ISO 1765	mm	 6,5
Leveringsvorm tegels	EN 1307	mm	 20 @ 500 x 500 = 5 m ²
Poolmateriaal			70 % dorix [®] PA / 20 % PES / 10 % PP
Poolgewicht	ISO 8543	g/m ²	500
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	 ≥ 5
Wrijfechtheid	EN ISO 105 X12		≥ 4
Waterechtheid	EN ISO 105 E01		≥ 4
Brandweerstand	EN 13501-1		 Bfl - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893		 DS
Contactgeluidsisolatiewaarde ΔL _w	EN ISO 10140	dB	 20
Geluidsabsorptiewaarde	ISO 11654, ISO 354		 α _w : = 0,15 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 α _s : 0,00 0,03 0,06 0,13 0,30 0,31
Warmteweerstand	ISO 8302	m ² K/W	 ca. 0,07
Elektrostatische weerstand bij betreden	ISO 6356	kV	 ≤ 2, antistatic
Bestand tegen stoelwielen	EN 985		 ja, type H, EN 965
Elektrische doorgangsweerstand	ISO 10965	Ohm	< 1,0 X 10 ⁸
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
CE			   

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.