


TECHNISCHE DATEN


EXPONA DOMESTIC

Heterogener PVC-Belag in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nuttschicht und Polyurethan-Beschichtung für den Einsatz im Wohnbereich.



objectflor®

objectflor
Art und Design Belags GmbH
 Wankelstraße 50
 50996 Köln
 Germany
 Tel: +49 (0) 2236 966 330
 Fax: +49 (0) 2236 966 3399
 info@objectflor.de
 www.objectflor.de

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	EXPONA DOMESTIC
Belagsart	EN 649		heterogen, PVC
Oberflächenvergütung			
Musterung			Holz / Stein / Metall
Farben			50
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	3.680
Klassifizierung	EN 685		23/31
Gesamtdicke	EN 428	mm	2,0
Nuttschichtdicke	EN 429	mm	0,35
Lieferform Fliesen	EN 427	cm	36 @ 30,5 x 30,5 = 3,34 m ² 18 @ 30,5 x 61,0 = 3,34 m ² 16 @ 45,7 x 45,7 = 3,34 m ² 8 @ 45,7 x 91,4 = 3,34 m ²
Lieferform Planken	EN 427	cm	36 @ 10,2 x 91,4 = 3,34 m ² 24 @ 15,2 x 91,4 = 3,34 m ²
Lieferform Bahnen	EN 426	m	
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0,1
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02 Methode A	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{FL} - S1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893		R9 DS
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 717/2	dB	ca. 4
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612	m ² k/w	ca. 0,02
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	< 2
Chemikalienbeständigkeit	EN 423		*
Verschleißgruppe	EN 649		T
Stuhlrolleneignung	EN 425		ja, Typ W, EN 12 529
Fußbodenheizung			geeignet max. 27°C

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.