

DESCRIPTIF TYPE :

Il sera mis en œuvre un revêtement vinyle hétérogène avec des motifs en lés de 2,00 m et de 20 mètres de type **QUATRO** de la société **POLYFLOR** constitué d'une masse de PVC calandree, pressée à chaud à base de particules. Ce revêtement de sol associé à le revêtements mural Polyclad Pro sera parfaitement adapté au concept douche global mur & sol parfaitement étanche et classé R11 à la glissance.

D'après la EN 13501-1, ce revêtement est classé **Bfl-S1** au feu. Il est garanti 10 ans.

FICHE TECHNIQUE	QUATRO	LES
-----------------	--------	-----

EPAISSEUR		2 mm
POIDS		2700 g/m ²
LONGUEUR ROULEAUX		20 ml
LARGEUR ROULEAUX		2 m
CLASSEMENT FEU	EN 13501-1	Bfl-S1
CLASSEMENT EUROPEEN	EN ISO 10874	23-34-43
RESISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130	R 11
RESISTANCE A L'USURE	EN 13845	50 000 cycles
AMELIORATION AUX BRUITS D'IMPACT	EN ISO 10140-3	2 dB
EMPREINTE RESIDUELLE	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
SOLIDITE A LA LUMIERE	ISO 105-B02	≥ 6
EMISSION DE COV	Produit certifié Eurofins	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore
TRAITEMENT DES JOINTS		Soudés à chaud

DOMAINES D'UTILISATIONS :

Enseignement : salle de bain, toilettes.

Hôpitaux et maisons de retraite : Salles d'examen, salles d'opération, pièces humides.

Bureaux : RIE, cafeterias.

Logements : pièces humides

Hôtellerie : pièces humides

MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre doit être effectuée conformément au NF DTU 53.2 et DTU 59.4 (NF P 74-204).

Les murs devront être sains, propres, secs puis présenter une surface lisse et plane.

Une couche d'impression sera appliquée si nécessaire suivant les préconisations du fabricant.

Le revêtement doit être posé avec une émulsion (colle) acrylique préconisée par le fabricant.

Les joints seront soudés à chaud.

ENTRETIEN :

L'entretien journalier est un simple balayage humide à l'eau additionnée d'un détergent neutre. Le protocole d'entretien sera fourni à la demande.

Ne jamais utiliser d'embouts ou de roulettes en caoutchouc noir.

Les informations contenues dans ces documents sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

James Halstead France SAS
10 avenue de l'Entreprise
95861 Cergy Pontoise – T : 08 20 20 32 11

Édition : 08/19 – N°QUAT01182