


POLYFLOR 2000 PUR

PVC-vloerbedekking met gemarmerd, richtingsgeoriënteerd patroon in een fijne menging van lichte en donkere tinten met extra sterke polyurethaancoating op de rol en in tegels.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYFLOR 2000 PUR
Soort vloerbekleding	EN ISO 10581		homogeen, PVC
Verzegeling			PUR
Decor			richtingsgeoriënteerd, gemarmoreerd
Bijzondere eigenschappen			—
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3550
Classificering	EN ISO 10874		 23  34  43
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 2,0
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342	mm / m ²	 608 x 608 mm / 5,17 m ²
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B _{f1} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R9
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	4
Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,01
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		bevordert groei niet
Decontaminatie	ISO 8690		excellent
Bestendigheid tegen chemicalien	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN ISO 10581		bindmiddelgehalte type II
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification TVOC after 28 days AgBB VOC Test		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd pass ≤ 10 µg/m ³ zeer emissiearm
CE	EN 14041		   



100% RECYCLABLE
CONTAINS 88% RECYCLED MATERIAL



Alle POLYFLOR vinyl-vloeren vormen een doorlopende, ondoorlaatbare en hygiënische vloerbedekkingsoplossing die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocessen en bij gebruik van de toegestane reinigingsproducten betrouwbaar kan worden schoongemaakt. Een effectief reinigingssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, laven en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.