



POLYSAFE APEX 55 is bij uitstek geschikt voor gebruik in grootkeukens en in de levensmiddelenproductie. De veiligheidsvloer beschermt op betrouwbare wijze – zelfs als de vloer permanent wordt blootgesteld aan olie en vet.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYSAFE™ APEX 55
Soort vloerbekleding	EN 13845		PVC-vloer met verhoogde slipvastheid/stroefheid op basis van deeltjes
Verzegeling			–
Decor			 richtingsvrij, chipdessin
Bijzondere eigenschappen			 veiligheidsvloer – ideaal voor levensmiddelen-productie en -verwerking
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3600
Classificering	EN ISO 10874		 23 34 43
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 3
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 15 m / 30 m ²
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13845 DIN EN 16165 Ann. B		ESf R12
Slingermethode – om de gladheid van de vloer te meten			 55+ wet test - 4S Rubber/ Slider 96
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		bevordert groei niet
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN 13845		50.000 cycles
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB VOC test		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd gecertificeerd zeer emissiearm
CE	EN 14041		    



Alle POLYFLOR vinyl-vloeren vormen een doorlopende, ondoorlaatbare en hygiënische vloerbedekkingsopties die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocessen en bij gebruik van de toegestane reinigingsproducten betrouwbaar kan worden schoongemaakt. Een effectief reinigingssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.