

POLYFLOR BLOC PUR

Heterogener PVC-Bodenbelag mit einer 0,7 mm vollständig pigmentierten, homogenen PVC-Nutzschicht.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	POLYFLOR BLOC PUR
Belagsart	EN ISO 10582		Heterogenbelag, PVC
Oberflächenvergütung			PUR
Musterung			uni
Besondere Eigenschaften			vollständig pigmentierte, homogene PVC-Nutzschicht
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2660
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23  34  43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	 2,0
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	mm	0,7
Lieferform Bahnen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	8
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,02
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatisch
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690		gut
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582		Bindemittelgehalt Typ I
Stuhllolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification		Eurofins zertifiziertes Produkt zertifiziert pass
CE	EN 14041		 B _{fl} -s1  DS  NA HCHO  DL PCP



100% RECYCLABLE
CONTAINS RECYCLED MATERIAL



* Ausgenommen rezeptive Inhalte
Soll gemäß content-recycling
Beispiel für recycled content
(Befreiung gereinigter Inhalte)



Alle Vinylbeläge von POLYFLOR stellen eine durchgängige, undurchlässige und hygienische Bodenbelags-Lösung dar, und können bei Einhaltung der empfohlenen Reinigungsverfahren und Verwendung der zugelassenen Reinigungsprodukte zuverlässig gereinigt werden. Ein effektives Reinigungssystem bietet den besten Schutz gegen Infektionen.

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkungzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.