

POLYFLOR BLOC PUR

Heterogene PVC vloerbedekking
met volledig gepigmenteerde homogene PVC-slijtlaag.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYFLOR BLOC PUR
Soort vloerbekleding	EN ISO 10582		heterogeen, PVC
Verzegeling			PUR
Decor			uni
Bijzondere eigenschappen			volledig gepigmenteerde homogene PVC-slijtlaag
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2660
Classificering	EN ISO 10874		 23  34  43
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 2,0
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,7
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R10
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	8
Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,02
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Decontaminatie	ISO 8690		good
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN ISO 10582		bindmiddelgehalte type I
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd pass
	EN 14041		   



100% RECYCLABLE
CONTAINS RECYCLED MATERIAL



* Ausgenommen re-pelletisierte
plastische geopreparierte
Eingabe für recycelte Inhalte
(Eingabe gepigmentierte Inhalt)



ICC Global Services



Alle POLYFLOR vinyl-
vloeren vormen een
doorlopende, ondoor-
laatbare en hygiënische
vloerbedekkingsop-
lossing die bij naleving
van de aanbevolen
reinigingsprocessen
en bij gebruik van de
toegestane reinigings-
producten betrouwbaar
kan worden schoonge-
maakt. Een effectief
reinigingssysteem biedt
de beste bescherming
tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk
van concentratie en
inwerktijd. Bij langdurige
inwerking van oliën,
vetten, zuren, lozen en
andere agressieve
chemicaliën gelieve
contact met ons op te
nemen.

Wijzigingen ten behoeve
van de verdere technische
ontwikkeling worden
voorbehouden.