

















EXPONA SIMPLAY Carpets – IMPRESSIONS 1

Loose Lay tapijttegels



Eigenschappen	Norm	Eenheid	EXPONA SIMPLAY – Loose Lay tapijttegels
Fabricagemethode	ISO 2424		1/10" bouclé
Gebruiksklasse	EN 1307		 33, extreme
Comfortwaarde	EN 1307		 LC3
Totaal gewicht	ISO 8543	g/m ²	4540
Totale dikte	ISO 1765	mm	 5
Leveringsvorm tegels	EN 1307	mm	 20 @ 500 x 500 = 5 m ²
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Poolmateriaal			100 % Solution-Dyed PA
Poolgewicht	ISO 8543	g/m ²	785
Poolhoogte	ISO 1766	mm	3
Aantal noppen	ISO 1763	/m ²	259 000
Drager			Non-woven
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	 ≥ 5
Wrijfechtheid	EN ISO 105 X12		≥ 4
Waterechtheid	EN ISO 105 E01		≥ 4
Brandweerstand	EN 13501-1		 Bfl - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893		 DS
Contactgeluidsisolatiewaarde ΔL _w	EN ISO 10140	dB	 ≥ 25
Geluidsabsorptiewaarde	ISO 11654, ISO 354		 α _w = 0,15 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 α _s : 0,00 0,00 0,05 0,20 0,30 0,35
Warmteweerstand	ISO 8302	m ² K/W	 ca. 0,07
Elektrostatische weerstand bij betreden	ISO 6356	kV	 ≤ 2, antistatic
Bestand tegen stoelwielen	EN 985		 ja, type H, EN 965
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
CE	EN 14041		   

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.