

EXPONA COMMERCIAL CLIC

EXPONA COMMERCIAL CLIC: ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht und patentiertem 5G/2G VÄlinge System zur schwimmenden Verlegung.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	EXPONA COMMERCIAL CLIC
Belagsart	EN 16511		mehrlagig, modular
Oberflächenvergütung			PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	9600
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23  34
Gesamtdicke	EN 17539	mm	6,5
Dicke IXPE Trittschalldämmung		mm	1,0
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	mm	0,55
Lieferform Planken	EN 17539	mm	10 @ 181,0 x 1220,0 = 2,21 m ² 6 @ 228,0 x 1520,0 = 2,08 m ²
Lieferform Fliesen	EN 17539	mm	6 @ 400,0 x 914,4 = 2,19 m ²
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329 Anhang F	mm	bestanden ≥ 1800
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	19
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,037
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe	ISO 24338 Procedure B		≥ 7000 Zyklen
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582		Typ I
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, 25000 Zyklen, Typ W
Dickenquellung	ISO 24336	%	bestanden (0,0)
Möbelfußtest	EN ISO 16581 (foot type 0)		bestanden
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® AgBB VOC Test		Eurofins zertifiziertes Produkt zertifiziert sehr emissionsarm
CE	EN 14041		   



100%
RECYCLABLE



* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.