

EXPONA COMMERCIAL CLIC

EXPONA COMMERCIAL CLIC: Een designvloerbedekking, vervaardigd met ftalaatvrije weekmakers, op een rigide draagplaat, voorzien van een geïntegreerde IXPE-contactgeluidreducerende onderlaag aan de rugzijde en het gepatenteerde Vålinge 5G/2G-kliksysteem voor zwevende plaatsing.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	EXPONA COMMERCIAL CLIC
Soort vloerbedekking	EN 16511		meerlaags, modulair
Verzegeling			PUR
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	9600
Classificering	EN ISO 10874		 23 34
Totale dikte	EN 17539	mm	6,5
Dikte van de akoestische IXPE laag		mm	1,0
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,55
Leveringsvorm planken	EN 17539	mm	10 @ 181,0 x 1220,0 = 2,21 m ² 6 @ 228,0 x 1520,0 = 2,08 m ²
Leveringsvorm tegels	EN 17539	mm	6 @ 400,0 x 914,4 = 2,19 m ²
Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Impactweerstand	EN 13329 Annex F	mm	gepasseerd ≥ 1800
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B _{f1} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R10
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	19
Warmteweerstand	EN 12667	m ² K/W	0,037
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	ISO 24338 Procedure B		≥ 7000 cycli
Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		type I
Bestand tegen stoelwielen	EN 425		ja, 25000 cycli, type W
Diktezwelling	ISO 24336	%	gepasseerd (0,0)
Effect meubelpoten	EN ISO 16581 (foot type 0)		gepasseerd
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® AgBB VOC Test		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd zeer emissiearm
CE	EN 14041		


100%
 RECYCLABLE


* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.