

Le revêtement de sol en vinyle tissé hétérogène offre une large gamme de décors fascinants avec des structures textiles tissées, pour une utilisation dans les salons et les bâtiments.

Caractéristiques	Norme	Unité	EXPONA FABRIK
Type de revêtement	EN 1307		
Traitement de surface			PUR
Décor			structure textile tissée
Coloris			12
Poids total	ISO 8534	g/m <sup>2</sup>	4977
Exigences de Classement	EN 1307		 23  33
Épaisseur	ISO 1765	mm	 3,0
Conditionnement dalles	EN 944	mm / m <sup>2</sup>	 16 @ 500 x 500 mm = 4 m <sup>2</sup>
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1 **
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 2551	%	≤ 0,1 **
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	≥ 6
Classement feu	EN 13501-1		Bfl - s1
Résistance au glissement	EN 13893 DIN EN 16165 Ann B		DS R10
Amélioration aux bruits d'impact	EN ISO 10140-3	dB	5
Valeur d'absorption acoustique	ISO 11654, ISO 354		$\alpha_w = 0,05$ Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 $\alpha_s$ : 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,05
Résistance à la conductibilité thermique	EN 12664	m <sup>2</sup> K/W	0,02
Conductivité thermique	EN 12664	W/(mK)	0,18
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	≤ 2, antistatic
Résistance aux substances chimiques	EN ISO 26987		*
Résistance à l'abrasion	EN ISO 12951-A		Class 33
Résistance aux sièges à roulettes	EN 985C		approprié
Test du pied de meuble	EN ISO 16581		approprié
Appropriation au chauffage par le sol	EN 1264		approprié, max. 27 °C
Émissions de COV	FloorScore <sup>®</sup> Finnish M1 Classification AgBB COV test		certifié pass très faibles émissions



Contains Bio-PVC



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de Classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

\*\* Valeur d'essai moyenne de la production en cours

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.

