

Revêtement de sol PVC homogène, présentant une résistance électrique de $< 10^6$ ohm (EN 1081).

Domaines d'utilisation recommandés : Industrie électronique – fabrication de microplaquettes, laboratoires, salles blanches et salles d'opérations.

Caractéristiques	Norme	Unité	POLYFLOR FINESSE EC
Type de revêtement	EN ISO 10581		revêtement de sol homogène, PVC
Décor			non directionnel, avec chips
Caractéristiques spéciales			conducteur ECF
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	3250
Exigences de Classement	EN ISO 10874		 34  43
Épaisseur	EN ISO 24346	mm	 2,0
Conditionnement rouleaux	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Conditionnement dalles	EN ISO 24342	mm / m ²	 608 x 608 mm / 5,17 m ²
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	≥ 6
Classement feu	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Résistance au glissement	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R10
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Résistance micro-organismes	ISO 846 Part C		ne favorise pas la croissance
Salles Blanches	ISO 14644-1		Class 5
Comportement électrostatique	EN 1081 R ₁ /R ₂ IEC 61340-4-1 IEC 61340-4-5		10 ⁴ - 10 ⁶ ** 10 ⁴ - 10 ⁶ ** < 100v ***
Résistance aux substances chimiques	EN ISO 26987		*
Résistance à l'usure	EN ISO 10581		teneur en liant type I
Résistance aux sièges à roulettes	ISO 4918		approprié, type W, EN 12529
Appropriation au chauffage par le sol	EN 1264-2		approprié, max. 27 °C
Émissions de COV	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB COV test		Eurofins produit certifié certifié pass très faibles émissions
CE	EN 14041		 B _{fl} -s1  DS  NA HCHO  DL PCP  ≤106Ω 

100% RECYCLABLE
CONTAINS 89% RECYCLED MATERIAL



Tous les revêtements en vinyle POLYFLOR constituent une solution complète, imperméable et hygiénique en matière de revêtement de sol, solution qui peut être nettoyée de manière fiable en respectant les procédures de nettoyage recommandées et en utilisant les produits de nettoyage autorisés. Le maintien d'un environnement hygiénique joue le plus grand rôle dans la lutte contre les infections.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de Classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

** testé avec 100 V

*** Résultat obtenu lors d'un test avec des chaussures conductrices, testé conformément à la norme CEI 61340-4-3 et conforme aux exigences de la norme CEI 61340-5-1.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.