

Homogene PVC-vloerbedekking met elektrische geleiding van $< 10^6$ ohm (EN 1081).

Aanbevolen toepassing: Elektronische industrie – chipproductie, laboratoria en clean rooms, operatiekamers.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYFLOR FINESSE EC
Soort vloerbekleding	EN ISO 10581		homogeen, PVC
Decor			richtingsvrij, chipdessin
Bijzondere eigenschappen			extreem geleidend
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3250
Classificering	EN ISO 10874		 34 43
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 2,0
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342	mm / m ²	 608 x 608 mm / 5,17 m ²
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R10
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		bevordert groei niet
Clean Rooms	ISO 14644-1		Class 5
Elektrostatische geleiding	EN 1081 R ₁ /R ₂ IEC 61340-4-1 IEC 61340-4-5		10 ⁴ - 10 ⁶ ** 10 ⁴ - 10 ⁶ ** < 100v ***
Bestendigheid tegen chemicalien	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN ISO 10581		bindmiddelgehalte type I
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB VOC Test		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd pass zeer emissiearm
CE	EN 14041		

100% RECYCLABLE
CONTAINS 89% RECYCLED MATERIAL



Alle POLYFLOR vinyl-vloeren vormen een doorlopende, ondoorlaatbare en hygiënische vloerbedekkingsoplossing die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocessen en bij gebruik van de toegestane reinigingsproducten betrouwbaar kan worden schoongemaakt. Een effectief reinigingssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** getest met 100 V

*** Resultaat bij testen met geleidende schoenen, getest volgens IEC 61340-4-3 en conform de vereisten van IEC 61340-5-1

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.