

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR

Elastischer Bodenbelag mit schneller, klebstofffreier Verlegung auf einer Vielzahl von vorhandenen Untergründen mit bis zu 97% RH** – weniger Vorbereitung, schnelle Nutzbarkeit.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR
Belagsart	EN ISO 10582		Heterogenbelag, PVC
Oberflächenvergütung			PUR
Musterung			 richtungsfrei, tonal
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2700
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23  34  42
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	 2,2
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	mm	1,0
Lieferform Bahnen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	%	≤ 0,4
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{f1} - s1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN EN 16165 Ann B		DS R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	6
Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatisch
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C		nicht wachstumsfördernd
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582		Bindemittelgehalt Typ I
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529
Möbelfußtest	EN ISO 16581		geeignet
Biegsamkeit	EN ISO 24344		(Method A) Pass 20mm Ø
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort [®] GOLD FloorScore [®] Finnish M1 Classification		Eurofins zertifiziertes Produkt zertifiziert pass
CE	EN 14041		    B _{f1} -s1 DS HCHO DL PCP



100%
RECYCLABLE



Alle Vinylbeläge von POLYFLOR stellen eine durchgängige, undurchlässige und hygienische Bodenbelags-Lösung dar, und können bei Einhaltung der empfohlenen Reinigungsverfahren und Verwendung der zugelassenen Reinigungsprodukte zuverlässig gereinigt werden. Ein effektives Reinigungssystem bietet den besten Schutz gegen Infektionen.

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

** Bei erhöhter Restfeuchtigkeit sind die Details in unserer Verlegeanleitung zu beachten.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.