


POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR

Revêtement de sol PVC à pose rapide et plombant, adapté à une grande variété de supports existants présentant une humidité relative jusqu'à 97%** – moins de préparation et une mise en service rapide.

Caractéristiques	Norme	Unité	POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR
Type de revêtement	EN ISO 10582		hétérogène, en PVC
Traitement de surface			PUR
Décor			 non directionnel, tonal
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	2700
Exigences de Classement	EN ISO 10874		 23  34  42
Épaisseur	EN ISO 24346	mm	 2,2
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	mm	1,0
Conditionnement rouleaux	EN ISO 24341	m / m²	 2 m x 20 m / 40 m²
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,4
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	≥ 6
Classement feu	EN 13501-1		B _{f1} - s1
Résistance au glissement	EN 13893 DIN EN 16165 Ann B		DS R10
Amélioration aux bruits d'impact	EN ISO 10140-3	dB	6
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Résistance micro-organismes	ISO 846 Part C		ne favorise pas la croissance
Résistance aux substances chimiques	EN ISO 26987		*
Résistance à l'usure	EN 660-2		Group T
Proportion de liant	EN ISO 10582		type I
Résistance aux sièges à roulettes	ISO 4918		approprié, type W, EN 12529
Pied de meuble	EN ISO 16581		approprié
Flexibilité	EN ISO 24344		(Method A) Pass 20mm Ø
Appropriation au chauffage par le sol	EN 1264-2		approprié, max. 27 °C
Émissions de COV	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification		Eurofins produit certifié certifié pass
CE	EN 14041		   


100%
 RECYCLABLE


Tous les revêtements en vinyle POLYFLOR constituent une solution complète, imperméable et hygiénique en matière de revêtement de sol, solution qui peut être nettoyée de manière fiable en respectant les procédures de nettoyage recommandées et en utilisant les produits de nettoyage autorisés. Le maintien d'un environnement hygiénique joue le plus grand rôle dans la lutte contre les infections.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de Classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

** En cas d'humidité résiduelle très élevée, veuillez respecter les consignes figurant dans nos instructions de pose.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.

Ein Unternehmen der
James Halstead
 FLOORING