

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR

Elastische vloerbedekking die snel en zonder lijm kan worden gelegd op tal van bestaande ondergronden tot 97% RV** – minder voorbereiding, snel klaar voor gebruik.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR
Soort vloerbedekking	EN ISO 10582		heterogeen, PVC
Verzegeling			PUR
Decor			 richtingsvrij, tonaal
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2700
Classificering	EN ISO 10874		 23 34 42
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 2,2
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	1,0
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,4
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann B		DS R10
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	6
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		bevordert groei niet
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN ISO 10582		bindmiddelgehalte type I
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Meubelpottest	EN ISO 16581		pass
Flexibiliteit	EN ISO 24344		(Method A) Pass 20mm Ø
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd pass
CE	EN 14041		



100%
RECYCLABLE



Alle POLYFLOR vinyl-vloeren vormen een doorlopende, ondoorlaatbare en hygiënische vloerbedekkingsoplossing die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocessen en bij gebruik van de toegestane reinigingsproducten betrouwbaar kan worden schoongemaakt. Een effectief reinigingssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** Bij een verhoogd restvochtgehalte moeten de details in onze leginstructies strikt worden opgevolgd.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.