

Kautschuk-Bodenbelag mit geprägter Oberfläche
in Steinoptik als Bahnen- und Fliesenware.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	ARTIGO LAVA
Belagsart	EN 1817		Kautschuk-Bodenbelag
Oberflächenvergütung			TXL
Musterung			geprägte Oberfläche mit Steinoptik
Farben			10
Flächengewicht	EN ISO 23997	g / m ²	4700
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23  34  43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	 3,0
Lieferform Rollen	EN ISO 24341	m / m ²	 1,9 m x 10,0 m / 19 m ²
Lieferform Fliesen	EN ISO 24342	mm / m ²	 610 x 610 mm / 5,95 m ²
Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion			
Härte	ISO 7619	shore A	90
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	0,04
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	mm ³	140
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	%	± 0,30
Biegsamkeit	EN ISO 24344 Verf. A (ø 20 mm)		geeignet
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	Stufe	Blaumaßstab ≥ 6, geeignet Graumaßstab ≥ 3, geeignet
Einwirkung glühender Tabakwaren	EN 1399	Stufe	Verf. A (ausgedrückt) ≥ 4, geeignet Verf. B (brennend) ≥ 3, geeignet
Brandklasse	EN 13501-1		Bfl - s1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN EN 16165 Ann B		DS R10
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Toxizität der Brandgase	DIN 53436 bei 350 °C		nicht toxisch
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,02
Elektrischer Durchgangswiderstand	EN 1081 Verf. A	Ohm	> 10 ¹⁰
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	≤ 2 antistatisch
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	bis zu ≤ 10
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema			sehr emissionsarm
	EN 14041		 



* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei speziellen Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Verkauf Deutschland

Artigo S.p.A. – Mondo Group
 Basiglio (Mi)
 Italy

objectflor Art und Design Belags GmbH

Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
 info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der

 FLOORING