







Heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers, met tegel- en planken-patroon op basis van een fototechnische reproductie, met transparant loopvlak en af fabriek aangebrachte polyurethaan-coating voor zwaar belast gebruik in woonomgevingen.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	EXPONA LIVING
Soort vloerbekleding	EN ISO 10582		heterogeen, pvc
Verzegeling			PUR
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3600
Classificering	EN ISO 10874		 23  31
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,3
Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342	mm	18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m ²
Leveringsvorm planken	EN ISO 24342	mm	24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m ² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m ²
Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 **
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 **
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann B		Class DS R10
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	3
Warmtedoorgangscoefficiënt	EN 12524	W/(m·K)	0,25
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatic
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		type I
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC Test		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd pass zeer emissiearm
Milieuproductverklaring	EN 15804		DGNB Navigator / www.dgnb-navigator.de
Responsible Sourcing	SA 8000		Approved Factory
CE	EN 14041		   



* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.