

Heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers, met tegel- en planken-patroon op basis van een fototechnische reproductie, met transparant loopvlak en af fabriek aangebrachte polyurethaan-coating voor zwaar belast gebruik in woonomgevingen.

| Eigenschappen                           | Norm                                                                                  | Eenheid          | EXPONA LIVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soort vloerbekleding                    | EN ISO 10582                                                                          |                  | heterogeen, pvc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verzegeling                             |                                                                                       |                  | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewicht                                 | EN ISO 23997                                                                          | g/m <sup>2</sup> | 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classificering                          | EN ISO 10874                                                                          |                  |  23  31                                                                                                                                                                         |
| Totale dikte                            | EN ISO 24346                                                                          | mm               | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dikte van de toplaag                    | EN ISO 24340                                                                          | mm               | 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leveringsvorm tegels                    | EN ISO 24342                                                                          | mm               | 18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leveringsvorm planken                   | EN ISO 24342                                                                          | mm               | 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup><br>18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m <sup>2</sup><br>15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Maatvastheid                            | EN ISO 23999                                                                          | %                | ≤ 0,1 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Restindruk                              | EN ISO 24343-1                                                                        | mm               | ≤ 0,05 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kleurechtheid bij kunstlicht            | EN ISO 105-B02                                                                        | klasse           | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brandweerstand                          | EN 13501-1                                                                            |                  | B <sub>fl</sub> - s1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stroefheidsklasse                       | EN 13893<br>DIN EN 16165 Ann. B                                                       |                  | DS<br>R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contactgeluidisolatiewaarde             | EN ISO 10140-3                                                                        | dB               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Warmtedoorgangscoëfficiënt              | EN 12524                                                                              | W/(mK)           | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrostatische weerstand bij betreden | EN 1815                                                                               | kV               | ≤ 2, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bestendigheid tegen chemicaliën         | EN ISO 26987                                                                          |                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bindmiddelgehalte                       | EN ISO 10582                                                                          |                  | type I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bestand tegen stoelwielen               | ISO 4918                                                                              |                  | ja, type W, EN 12529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vloerverwarming                         | EN 1264-2                                                                             |                  | geschikt, max. 27 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VOC emissies                            | Indoor Air Comfort® GOLD<br>FloorScore®<br>Finnish M1 Classification<br>AgBB VOC Test |                  | Eurofins gecertificeerd product<br>gecertificeerd<br>pass<br>zeer emissiearm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Milieuproductverklaring                 | EN 15804                                                                              |                  | DGNB Navigator / <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Responsible Sourcing                    | SA 8000                                                                               |                  | Approved Factory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CE                                      | EN 14041                                                                              |                  |     |



\* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

\*\* Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.