


Revêtement de sol PVC homogène, présentant une résistance électrique de $< 10^9$ ohm (EN 1081).

Domaines d'utilisation : Equipements de télécommunication, locaux informatiques, salles d'opérations et salles de radiographie. Egalement adapté pour une utilisation dans l'industrie électronique.

Caractéristiques	Norme	Unité	POLYFLOR PALETTONE SD
Type de revêtement	EN ISO 10581		revêtement de sol homogène, PVC
Traitement de surface			—
Décor			non directionnel, avec chips
Caractéristiques spéciales			dissipateur DIF
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	3030
Exigences de Classement	EN ISO 10874		 34  43
Épaisseur	EN ISO 24346	mm	 2,0
Conditionnement rouleaux	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	≥ 6
Classement feu	EN 13501-1		B _{f1} - s1
Résistance au glissement	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R9
Résistance à la conductibilité thermique	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,01
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Comportement électrostatique	EN 1081 R ₁ /R ₂ IEC 61340-4-1	ohm	1,0 x 10 ⁶ - 1,0 x 10 ⁹ ** 1,0 x 10 ⁶ - 1,0 x 10 ⁹ **
Résistance micro-organismes	ISO 846 Part C		ne favorise pas la croissance
Salles Blanches	ISO 14644-1		Class 3
Résistance aux substances chimiques	EN ISO 26987		*
Proportion de liant	EN ISO 10581		teneur an liant, type I
Résistance aux sièges à roulettes	ISO 4918		approprié, type W, EN 12529
Appropriation au chauffage par le sol	EN 1264-2		approprié, max. 27 °C
Émissions de COV	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification		Eurofins produit certifié certifié certifié
CE	EN 14041		 B _{f1} -s1  DS  NA HCHO  DL PCP

100% RECYCLABLE
CONTAINS 88% RECYCLED MATERIAL



A+BRE
CONCRETE
ENVIRONMENTAL
BATHING



100% RECYCLED MATERIAL



* Augmentations requises en matière de santé pour le contenu respecté. Groupes de produits concernés: Bâtiments géocycliques en béton.



Tous les revêtements en vinyle POLYFLOR constituent une solution complète, imperméable et hygiénique en matière de revêtement de sol, solution qui peut être nettoyée de manière fiable en respectant les procédures de nettoyage recommandées et en utilisant les produits de nettoyage autorisés. Le maintien d'un environnement hygiénique joue le plus grand rôle dans la lutte contre les infections.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de Classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

** ≥ 40 % RH)

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.