



POLYSAFE™ QUATTRO PUR

POLYSAFE QUATTRO PUR bietet Sicherheit in nässebelasteten Räumen, auch bei zusätzlicher Rutschgefahr durch Seifenreste. Seine fein strukturierte Oberfläche sorgt für optimalen Schutz: ob barfuß oder mit Schuhen.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	POLYSAFE™ QUATTRO PUR
Belagsart	EN 13845		PVC Belag mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand
Oberflächenvergütung			PUR
Musterung			 richtungsfrei, chipgemustert
Farben			12
Besondere Eigenschaften			 Sicherheitsbelag Ideal für Barfuß-/Nassbereich
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2700
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23 34 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	 2,0
Lieferform Bahnen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13845 DIN EN 16165 Ann. B DIN EN 16165 Ann. A		ESb/ESf R11 B
Pendeltest – zum Überprüfen der Böden auf Bodenglätte			 50+ wet test - 4S Rubber/Slider 96
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatisch
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C		nicht wachstumsfördernd
Wasserdichtigkeit	EN 13553		Annex A
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe	EN 13845		50.000 cycles
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB VOC Test		Eurofins zertifiziertes Produkt zertifiziert sehr emissionsarm
CE	EN 14041		    



Alle Vinylbeläge von POLYFLOR stellen eine durchgängige, undurchlässige und hygienische Bodenbelags-Lösung dar, und können bei Einhaltung der empfohlenen Reinigungsverfahren und Verwendung der zugelassenen Reinigungsprodukte zuverlässig gereinigt werden. Ein effektives Reinigungssystem bietet den besten Schutz gegen Infektionen.

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.