








# SaarFloor DIAMANT

Rubbervloer met glad oppervlak in zeer fijne gradering in verschillende kleuren als product voor banen.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	SaarFloor DIAMANT
Soort vloerbekleding	EN 1817		Rubbervloer
Verzegeling			–
Dekor			kleine chips
Kleuren			10
Gewicht	EN ISO 23997	g / m <sup>2</sup>	3100
Classificering	EN ISO 10874		 23  34  42
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 2,0
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m <sup>2</sup>	 1,9 m x 14,0 m / 26,6 m <sup>2</sup>
Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie			
Hardheid	ISO 7619	shore A	88
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	0,05
Slijtweerstand	ISO 4649 meth. A -5N	mm <sup>3</sup>	150
Maatvastheid	EN ISO 23999	%	± 0,30
Flexibiliteit	EN ISO 24344 meth. A (ø 20 mm)		geschikt
Kleurechtheid bij kunstlicht	ISO 105-B02	klasse	blauwe schaal ≥ 6, geschikt grijze schaal ≥ 3, geschikt
Effect van glimmende tabakswaaren	EN 1399	klasse	meth. A (uit drukken) ≥ 4, geschikt meth. B (brandend) ≥ 3, geschikt
Brandweerstand	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1
Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R9 DS
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Toxiciteit van de verbrandingsgassen	DIN 53436 bij 350 °C		niet giftig
Warmtedoorgangscoefficiënt	EN 12524	W m/K.	0,17
Elektrische doorgangswaerstand	EN 1081 meth. A	ohm	> 10 <sup>10</sup>
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2 antistatic
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	tot ≤ 6
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 35 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Finnish M1 Classification AgBB VOC test		Eurofins gecertificeerd product pass zeer emissiearm
CE	EN 14041		 



\* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.