


POLYFLOR ULTRA XL PU

PVC-vloerbedekking met gemarmerd, richtingsgeoriënteerd patroon in een fraai, modern kleurengamma met polyurethaan-coating op de rol en in tegels.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYFLOR ULTRA XL PU	
			2,0 mm	1,5 mm
Soort vloerbekleding	EN ISO 10581		homogeen, PVC	
Verzegeling			PU	
Decor			richtingsgeoriënteerd, gemarmoreerd	
Kleuren			20	4
Bijzondere eigenschappen			–	–
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3200	2360
Classificering	EN ISO 10874		 23  34  43	 23  32  41
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 2,0	1,5
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²	2 m x 27,5 m / 55 m ²
Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342	mm / m ²	 608 x 608 mm / 5,17 m ²	–
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6	
Brandweerstand	EN 13501-1		B _{f1} - s1	
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann B		DS R9	
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	4	
Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,01	
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatic	
Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		good	
Decontaminatie	ISO 8690		excellent	
Bestendigheid tegen chemicalien	EN ISO 26987		*	
Slijtweerstand	EN ISO 10581		bindmiddelgehalte type II	
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529	
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C	
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB VOC Test		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd gecertificeerd zeer emissiearm	
CE	EN 14041		 B _{f1} -s1  DS  NA  DL PCP	



Alle POLYFLOR vinyl-vloeren vormen een doorlopende, ondoorlaatbare en hygiënische vloerbedekkingsoplossing die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocessen en bij gebruik van de toegestane reinigingsproducten betrouwbaar kan worden schoongemaakt. Een effectief reinigingssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, loden en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.