


POLYSAFE™ VERONA PUR - PURE COLOURS

Carborundum-vrije, design-georiënteerde veiligheidsvloeren met PUR voor ruimten die extra eisen stellen qua slipvastheid. Typerende toepassingsgebieden: ziekenhuizen, klinieken, verzorgingstehuizen, klaslokalen, wasruimten, toiletruimten, bargeeelten, keukens, eetruimten en kantines.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYSAFE™ VERONA PUR - PURE COLOURS
Soort vloerbekleding	EN 13845		PVC-vloer met verhoogde slipvastheid/stroefheid op basis van deeltjes
Verzegeling			PUR
Decor			 richtingsvrij, chippdessin
Bijzondere eigenschappen			 veiligheidsvloer antislipdeeltjes in dezelfde tint
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2600
Classificering	EN ISO 10874		 23 34 43
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 2,0
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13845 DIN EN 16165 Ann. B		ESf R11
Slingermethode – om de gladheid van de vloer te meten			 45+ wet test - 4S Rubber/ Slider 96
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	2
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		bevordert groei niet
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN 13845		50.000 cycles
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB VOC test		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd gecertificeerd zeer emissiearm
CE	EN 14041		    



Alle POLYFLOR vinyl-vloeren vormen een doorlopende, ondoorlaatbare en hygiënische vloerbedekkingsoplossing die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocessen en bij gebruik van de toegestane reinigingsproducten betrouwbaar kan worden schoongemaakt. Een effectief reinigingssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, lagen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.